



Toner

Kevyttuotanto ja tuotanto kuiva-toner-tulostimet

STAFIX®
GRIP

PAINO –JA TUOTEOPAS

KESÄKUU 2018

Tämä paino –ja tuoteopas auttaa sinua eri tuotannon vaiheissa **STAFIX®GRIP**- materiaalin kanssa. Seuraamalla oppaamme ohjeita saavutat halutun lopputuloksen sekä välttyt mahdollisilta ongelmilta, kun käsittelet ja painat **STAFIX®GRIP**-materiaalia.

Opas sisältää seuraavat osa-alueet:

- 1) Tuotekuvaus
- 2) Varastointi
- 3) Tulostaminen
- 4) Jälkikäsittely

1. TUOTEKUVAUS

STAFIX®GRIP on liimaton tarramateriaali, joka tarttuu erilaisille puhtaille ja erittäin sileille pinnoille silikonipohjaisen tartunta-aineen avulla. Materiaali ei jätä jälkiä, kun tarra poistetaan. Tarraa voi käyttää uudelleen jopa 12 kuukauden ajan. Materiaali kiinnittyy ainoastaan painamattomalta puolelta.



STAFIX®GRIP TONER materiaali on saatavana valkoisena ja kirkkaana arkkina.

STAFIX®GRIP TONER -materiaalissa on erityinen vastaanottava pinnoite TONER-väreille, joka takaa värin erinomaisen siirtyvyyden ja imeytymisen.

HYLLYIKÄ

Painamaton PET-materiaali säilyy alkuperäisessä pakkauksessa 24 kuukautta.

TUOTETIEDOT

STAFIX®GRIP TONER					
TUOTETIEDOT		VALKOINEN		KIRKAS	
Materiaali		PEP		PET	
Viimeistely		Matta		Kiiltävä / Kirkas	
		TARRA	TAUSTA	TARRA	TAUSTA
Paino	g/m ²	135	43	180	70
Paksuus	µm	195	50	140	50
Kokonaispaino	g/m ²	178		250	
Kokonaispaksuus	µm	245		190	

ARKKOKOOT

STAFIX®GRIP TONER sarkit on saatavilla seuraavissa koossa:

- SRA3 (320 x 450 mm)

VIRHEMARGINAALI

0,5% pituus- ja leveyssuunnassa

PAKKAUSKOOT



SRA3:

- Laatikko; 100 arkkia
- Lava; 4000 arkkia (40 laatikkoa)

2. VARASTOINTI

Säilytä avaamaton STAFIX®GRIP materiaali alkuperäispakkauksessaan 25% - 50% suhteellisessa kosteudessa ja 15°C - 25°C lämpötilassa. Säilytä STAFIX®GRIP-materiaali avaamattomana, kunnes se on saavuttanut saman lämpötilan painosalin kanssa.

Painosalin suositeltava suhteellinen kosteus on 50 – 60 % ja lämpötila 18 – 30°C:n välillä. Avaamisen jälkeen, sulje pakkaus huolellisesti ja säilytä käyttämätön materiaali alkuperäispakkauksessaan.

	SÄILYTYSOLOSUHTEET	PAINO-OLOSUHTEET
Kosteus	25% - 50%	50% - 60%
Lämpötila	15°C - 25°C	18°C - 30°C

Oikea lämpötilan tasaus helpottaa materiaalin käsiteltävyyttä ja syöttöä tulostimessa. Materiaalin suositeltavan lämpötilan saavuttaminen riippuu pakkauskoosta ja materiaalin sekä varaston, että painosalin välisestä lämpötilaerosta. Alla olevasta taulukosta näet tarkemmat arviot lämpötilan tasaukseen kuluva ajasta:

PAKKAUS		Paino	Lämpötilaero (°C)								TUNTIA
FORMAATTI		KG (NOIN)	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	
TONER arkit, 320 x 450mm (SRA3)	Laatikko (100 arkkia)	4 KG	1	1	1	1	2	2	2	2	

Kun **STAFIX®GRIP TONER**- arkit ovat saavuttaneet saman lämpötilan painosalin kanssa, voit avata pakkaukset. Anna materiaalin sopeutua olosuhteisiin kahden tunnin ajan ilman alkuperäistä pakkausta ajettavuuden parantamiseksi ennen painamista. Pakkaa käyttämättömät materiaalit takaisin alkuperäiseen pakkaukseen.

3. TULOSTAMINEN

(kuiva TONER-tulostimet)

Tee aina testitulostus ennen asiakastyön toteuttamista, etenkin tulostaessasi ensimmäistä kertaa STAFIX®GRIP-materiaalille.

STAFIX®GRIP TONER soveltuu painettaviksi mm seuraavilla koneilla:

Ricoh Pro C751 / C7110SX

Canon imageRUNNER 6000

Canon ImagePress C6010VP/ C7010VP

Konica Minolta Bizhub Press C1070 / C1085 / C1100

Xerox Color 560 / 570 / 700 / 770 / 1000i / J75

Xerox Versant 2100

Valitse synteettiselle, absorboimattomalle materiaalille soveltuvat asetukset, kuten esimerkiksi tarrat, tai NeverTear®. Tuote soveltuu myös lukuisille muille laitemalleille. Varmistaaksesi tuotteen soveltuvuuden omalle tulostimellesi, ota yhteyttä Stafix:iin tai jakelijaamme. Suosittelemme tulostustestiä materiaalille ennen isompaa tulostustyötä, jos laitemalliasi ei ole mainittu ylläolevassa listassa.

4. JÄLKIKÄSITTELY

STAFIX®GRIP TONER -materiaalia voi stanssata ja ritsata. Pyöristä kulmat, sillä terävät sisäkulmat voivat aiheuttaa kalvon repeytymisen. Perforointi, sidonta sekä liitteistäminen on myös mahdollista. Käytä leikkaamiseen terävää terää.

PAKKAAMINEN JA LÄHETYS

Suojaa tuotteet huolellisesti pölyltä kun lähetät ne asiakkaalle. Pakkaa materiaali aina vaakatasossa, älä taita arkkeja.

KÄYTTÖ JA KIINNITYS

STAFIX®GRIP on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa. Materiaali tarttuu erittäin sileille kiinnityspinnoille keskimäärin 12 kuukauden ajaksi. **STAFIX®GRIP** ei tartu huokoisille pinnoille, kuten maalatut seinät, PVC-vaahtomuovi tai käsittelemätön puu. Testaa materiaali haluamallasi pinnalla ennen painotyön toteuttamista/ tilaamista.

Varmista materiaalia kiinnittäessä, että pinta on puhdas. Jos pinta on likainen, puhdista pinta ennen kiinnitystä vedellä. Älä käytä pesuaineita tai kemikaaleja. Märkäkiinnitys on suositeltavaa välttääksesi mahdolliset ilmakuplat ja se helpottaa etenkin isojen tuotteiden kiinnitystä. Kiinnitä kalvo aina painamattomalta puolelta.

Tarkemmat ohjeet voit lukea erillisestä Käyttö & Kiinnitys –ohjeesta, joka löytyy nettisivuiltamme **www.stafix.fi**

Ota yhteyttä Stafixiin jos sinulla on kysyttävää ohjeisiin liittyen. Autamme mielellämme teitä pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen materiaalimme kanssa!

Kaikki tieto perustuu tämänhetkiseen laatuun. Stafix pidättää oikeuden tehdä muutoksia oppaaseen jatkuvan tuotekehityksen takia. Suosittelemme materiaalin ostajaa varmistamaan tuotteen sopivuuden haluttuun tarkoitukseen ennen tuotteen käyttöä.

Stafix ei korvaa reklamaatioita tai ota vastuuta tuotteista, joita ei ole käsitelty ja/tai painettu näiden ohjeiden mukaisesti.